

ANGELGRES	TITULO: FT18 - FICHA TÉCNICA DO PRODUTO 15,4X60		
PRODUTOS:			
<ul style="list-style-type: none"> • Amazonas Camel • Amazonas Taupe • Amazonas White • Etna Walnut • Etna Grey • Etna Ivory • Forest Amber • Forest Gray 	<ul style="list-style-type: none"> • Forest Moka • Forest Ice • Madero Plus • Napoli White Plus • Napoli Graphite Plus • Napoli Grey Plus • New Legno Bianco • New Legno Smoke 	<ul style="list-style-type: none"> • New Tavola Beige • New Legno Vecchio • New Legno Noce • Royal Acacia • Tempo Hit • Tempo Tap • Tempo Spin 	<ul style="list-style-type: none"> • Tennessee Amber • Tennessee Moon • Tennessee Cask • Whiskey Lot 1 • Whiskey Lot 2 • Whiskey Lot 3

2 – INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Norma referência: ABNT NBR ISO 13006 – Grupo B11b – Semi-Porosa.

Características Geométricas e Visuais	Unidades	Limites
Tamanho Nominal (N)	cm	15,4 x 60
Tamanho Fabricação (S _w)	mm	Bitolas: 3: 153,9 x 593,8 4: 154,4 x 595,4 5: 154,9 x 597,0 6: 155,4 x 598,6 7: 155,9 x 600,2
Espessura (e _w)	mm	8,0
Desvio de S _w em relação a N não modulares	%	± 2,0
	mm	± 5,0
Desvio de dimensão média em relação a S _w	%	± 0,6
	mm	± 2,0
Espessura: desvio de e em relação a e _w	%	± 5,0
	mm	± 0,5
Retitude dos lados	%	± 0,5
	mm	± 1,5
Ortogonalidade	%	± 0,5
Curvatura central		
Curvatura lateral	mm	± 2,0
Empeno		
Aspecto superficial	%	≥ 95
Características Físicas		Unidades
Absorção de água	%	6 à 10
Módulo de resistência à Flexão	MPa	≥ 18
Carga Ruptura	N	≥ 800
Expansão por umidade	mm/m	≤ 0,6
Resistência ao Gretamento		Não Gretar
Coeficiente de Atrito		< 0,4
Local de Uso		*LC
Resistência a mancha d'água		Não
Características Químicas		Esmaltado
Resistência ao manchamento		≥ classe 3
Resistência aos agentes químicos		Esmaltado
Usos domésticos e para tratamento em piscinas		≥ classe GB
Ácidos e álcalis de baixa concentração		GLB

*LC= Ambientes residenciais com e sem acesso para a rua, como banheiros, salas, quartos, cozinhas, garagens e varandas cobertas. Áreas comerciais de baixo tráfego.